BESA**SILVER**

Алюминиевая полиэфирная 2K шпатлевка



ОПИСАНИЕ

Полиэфирная шпатлевка на основе алюминиевого металлического пигмента, предназначенная для исправления дефектов и заполнения царапин или вмятин при кузовном ремонте.

Отличается легкостью шлифования и высокой тиксотропией, обеспечивающей высокую заполняющую способность. Адгезия к листовой стали, алюминию, электрооцинкованной и оцинкованной стали.

ЦВЕТА

BESA**SILVER**	90131

ОТВЕРДИТЕЛИ

Рекомендовано использовать электронные весы. Тщательно перемешать до образования однородной смеси во избежание образования воздушных пузырьков.

Отвердитель	Процентное соотношение	Температура
BPO	3%	5-10°C
BPO	2%	10-20°C
BPO	1%	>20°C

Примечание: не рекомендуется добавлять больше отвердителя во избежание изменения оттенка краски.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Ремонтируемая поверхность должна быть очищена, обезжирена и зашлифована, рекомендуется шлифовка абразивом P80-P120.

Не наносить шпатлевку на кислотные или фосфатные грунты, а также акриловую краску.

После высыхания можно наносить любой акриловый или эпоксидный грунт, предпочтительно грунты 2K из линейки продуктов BESA.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Шпатлевка наносится любым шпателем: металлическим, силиконовым или резиновым.

Если требуется выравнивание большой вмятины, нанесите несколько слоев, давая им высохнуть. Рекомендуется шлифовать на каждом этапе, чтобы добиться лучшей адгезии между слоями.

НАНЕСЕНИЕ

	BPO
Весовое соотношение смешивания	100:1-3%
Жизнеспособность	4-5 мин.
Шпатель Количество слоев Общая толщина	Избегайте образования воздушных пузырьков при нанесении. Варьируются в зависимости от глубины заполнения. 1000-3000 мкм
Время высыхания 20°C ИК средняя волна	 30 мин. 5 мин.
Шлифовка	P80-P120 P120-P240

СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

Рекомендуемые смеси	**100 г**	**250 г**
BPO 3%	3	7,5
BPO 2%	2	5
BPO 1%	1	2,5

Примечание: не рекомендуется добавлять больше отвердителя во избежание изменения оттенка краски.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Во время нанесения рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты, чтобы предотвратить раздражение дыхательных путей, кожи и глаз. Только для профессионального использования.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытом виде, в сухом и проветриваемом месте, избегая прямого воздействия солнечных лучей. Рекомендуемая температура: от 5°C и выше. Оптимальная температура: 15-30°C.

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Содержание ЛОС в BESA**SILVER** составляет максимум 250 г/л в соответствии с европейским стандартом 2004/42/CE IIB(B) (250) <250 г/л.

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, основана на знаниях и опыте технического отдела BESA и предназначена для консультирования и информирования. Пользователь несет полную ответственность за принятие необходимых мер, гарантирующих использование продукта по назначению. **ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**