KARSH Краска для суппортов в аэрозоли 400°C

Технический паспорт



Описание

Краска акриловая Karsh — для высококачественного окрашивания тормозных суппортов. Обеспечивает стойкое финишное покрытие и длительное сохранение цвета и блеска даже при высоких температурах. Жаростойкость до 400°C.
Устойчивая к неблагоприятному воздействию окружающей среды, обладает отличной атмосферостойкостью и высокой адгезионной способностью. Легко наносится, может широко использоваться для ремонта поверхностей из металла, дерева, стекла, фарфора, АБС-пластика и многих других материалов. Может использоваться как для внутренних, так и наружных работ.



Цвет

KSH-29020 - желтый
KSH-29030 - красный
KSH-29040 - синий
KSH-29050 - черный



Подготовка

Тщательно очистите поверхность, удалив: жир, масло, воск, ржавчину, влагу и другие загрязнения. Отшлифуйте поверхность сухим или мокрым способом с использованием абразива Р500-Р600. Повторите очистку, высушите и обезжирьте. Защитите прилегающие области от попадания лакокрасочных материалов.



Смешивание

Перед применением баллон встряхнуть 2-3 минуты. В процессе работы встряхивание периодически повторять.



Нанесение

Распылите для проверки - на не рабочую поверхность.
Рекомендуется наносить 2-3 тонких слоя с интервалом 5-10 мин с расстоянием распыления приблизительно 15-25 см, толщина каждого слоя 15-20 мкм



Время испарения растворителя из лакокрасочной пленки

20°C - 40-60 мин. 60°C - 10-15 мин.



Время высыхания при температуре	**20°C**	**60°C**
Время высыхания на отлип	5 часов	40-60 мин.
Для монтажных работ	24 часа	после остывания



После использования

После использования переверните баллончик вверх дном и распыляйте до появления струи чистого газа, это предотвратит его засорение.



Последующая обработка

Иногда после первого слоя требуется лёгкая промежуточная шлифовка (матирование), чтобы улучшить сцепление следующего слоя. Для этого используют скотч-брайт или абразив (на сухую Р400–Р600 или с водой Р1000)



Условная стойкость покрытия к растворителям появляется только после прогрева поверхности в течение 1 - 2 часов при +100°C. Оптимальные свойства покрытия и полная химическая и механическая стойкость достигается только после первой температурной нагрузки в течение 1 часа при температуре не менее +200°C.

Примечание

Хранение:

Продукт следует хранить в плотно закрытой таре, в сухих и прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Срок годности 8 лет с даты производства.

Внимание!

Эмаль не предназначена для поверхностей, находящихся в непосредственном контакте с открытым пламенем!

Меры предосторожности:

Баллон находится под давлением. Не вскрывать и не сжигать даже после использования. Работы с продуктом проводить на открытом воздухе, при работе в помещении необходимо обеспечить приточную вентиляцию. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше +50°C. Исключить наличие нагревательных приборов и открытых источников огня, не курить во время работы. Не допускать попадания продукта на кожные покровы, в глаза и пищевод, применять защитные костюмы, перчатки и очки. При попадании на кожу - удалить ветошью и смыть загрязнение мыльной водой. При попадании продукта в глаза - промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью.